

Rezepte zur Pflege antiker Waffen (Schweizerischen Landesmuseum Zürich)

1 Lederbehandlung (Konservierung)

400 gr. Wollfett wasserfrei
30 gr. Bienenwachs
60 ml Zedernholzöl
600 ml Hexan

Flasche gut schütteln und mit Wolllappen auftragen

2 Schaftbehandlung (Schaft ohne Schmutz)

30 % Terpentinöl
30 % Leinöl
30 % Obstessig
10 % Bienenwachs

In Plastikflasche abfüllen und im 60° C Wasserbad 15 Min. stehen lassen, bis sich Bienenwachs auflöst. Mit Wolllappen mehrmals auftragen

3 Schaftüberzug neu

Mit Sprit getränkter feinen Stahlwatte Schmutz entfernen, trocknen lassen und dann mit Wolllappen folgendes von oben nach unten einreiben:

45% Sprit
45% Schellackplättchen
10% Parafinöl

4 Harnisch-Rostschuttlöser

80 % Toluol
2 % Phosphorsäureester
18 % Perchloräthylen

Mit Pinsel mehrere Male auftragen und mit Aceton reinigen

5 Harnisch Rostschutz

70 % White- Sprit
20 % Waffenöl - Ballistol
10 % Vaseline

Auftragen mit Pinsel